



Productblad RA Positive Blue BVB 2-6



19-5-2025

RA Positive Blue BVB 2-6 is geschikt voor waterberging onder grastegels.

Samenstelling

Chemische eigenschappen

• Zuurgraad pH (H ₂ O)	: 7,0 - 9,0		NEN-EN 13037
• EC (electrische geleidbaarheid)	: 0,0 - 0,2	: mS/cm	NEN-EN 13038
• Chloridegehalte	: < 100	: mg/l	NEN-EN 13652

Fysische eigenschappen

• Vochtgehalte	: < 5	: % (m/m)	NEN-EN 15934
• Organisch stofgehalte	: 0,0 - 1,0	: %-DS	NEN-EN 15935
• Lutum	: 0,0 - 3,0	: %-DS	NEN 5753
• Droge dichtheid bij 95% p.d.	: ≈ 1513	: kg/m ³	NEN-EN 13286-2
• Poriënvolume bij 97% p.d.	: > 40	: %	NEN-EN 1097-6
• Waterdoorlatendheid bij 97% p.d.	: > 25	: mm / min	CUR proef G
• Gebroken oppervlak	: > 95	: %	NEN-EN 933-5
• Korrelgradering	: 2 - 5	: mm	NEN-EN 933-1
• Categorie korrelgradering	: Gc90/15		NEN-EN 933-1
• Weerstand tegen verbrijzeling	: LA20		NEN-EN 1097-2
• MKI (Milieu kosten indicator)	: < € 10,00	: per m ³	ISO14040-44 en NEN15804

pH (H₂O) en EC zijn bepaald met verhouding 1:2

- Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
- Voldoet aan de gestelde eisen van de standaard RAW Bepalingen 2020.

Aanvullend

- Verdichtingsgraad van bovenste 0,2 m moet tussen de 95% en 100% liggen.
- Verdichtingsgraad te controleren d.m.v. de grindmethode en proctordichtheid van geleverde substraat te bepalen in laboratorium.

Bij vragen of opmerkingen, neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

BVB Landscaping
www.bvb-landscaping.nl

Bijsterhuizen 1107
info@bvb-landscaping.nl

6546 AR Nijmegen, Nederland
+31 (0) 77 799 8170

* Bandbreedte is bepaald op basis van st. deviatie metingen.